

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaShield® P56 T 4 mm

Plastomerna, bitumenska membrana sa površinskim slojem talka, fleksibilna na -15 °C

OPIS

SikaShield® P56 T 4 mm je APP modifikovana, bitumenska, hidroizolaciona membrana debljine 4 mm. Armirana je netkanim, poliesterskim pletivom i dimenzionalno stabilizirana uloškom staklenog voala. Fleksibilna na -15 °C. Završna obrada gornje površine je sloj talka čime je osigurana dobra adhezija narednog sloja. Donja strana membrane sadrži izgarajući film koji pojednostavljuje ugradnju otvorenim plamenom.

NAMJENE

Koristi se kao hidroizolaciona membrana:

- Balkona i terasa ispod teškog zaštitnog sloja kakav su šljunak i opločnici
- Ravnih i kosih krovova
- Parkirališta, mokrih prostora, podruma itd.

Proizvod se može koristiti kao:

- Prvi sloj u višeslojnim sistemima
- Jednoslojni sistem ispod teških zaštitnih slojeva

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna i brza ugradnja
- Potpuna veza sa podlogom
- Dugotrajnost
- Dobra mehanička svojstva
- Visoka otpornost na udarce

ODOBRENJA / STANDARDI

CE oznaka i izjava o svojstvima u skladu sa:

- EN 13969 - Bitumenske trake za podzemnu hidroizolaciju
- EN 13707 - Bitumenske hidroizolacione krovne trake sa uloškom

TEHNIČKE INFORMACIJE

Otpornost na poderotine (čavлом)	Uzdužno (MD) Poprečno (CMD)	200 N ± 60 N 200 N ± 60 N	(EN 12310-1)
Otpornost spoja na smicanje	Uzdužno Poprečno	750 N/50 mm ± 150 N/50 mm 600 N/50 mm ± 120 N/50 mm	(EN 12317-1)
Reakcija na vatru	Klasa E		(EN 13501-1)
Vodonepropusnost	Metod B, 24 sata pri 60 kPa	Zadovoljava	(EN 1928)
Fleksibilnost pri niskim temperaturama	≤ -15 °C		(EN 1109)

Maksimalna sila zatezanja	Uzdužno (MD)	850 N/50 mm ± 170 N/50 mm	(EN 12311-1)
	Poprečno (CMD)	700 N/50 mm ± 140 N/50 mm	
Izduženje pri maksimalnoj sili zatezanja	Uzdužno (MD)	50 % ± 15 %	(EN 12311-1)
	Poprečno (CMD)	50 % ± 15 %	

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijačka osnova	Sastav Armiranje	APP modifikovani bitumen 200 g/m ² Netkano poliester pletivo	
Pakovanje	Širina role Dužina role	1.0 m 10.0 m	(EN 1848-1)
Rok trajanja	36 mjeseci od datuma proizvodnje		
Uslovi skladištenja	Proizvod mora biti skladišten u originalnom, neotvorenom i neoštećenom pakovanju, u suhom prostoru, na temperaturama između +5 °C i +35 °C i u vertikalnoj poziciji. Ne slagati palete jednu na drugu, ili ispod paleta drugog materijala tokom transporta ili skladištenja. Proučiti uputstva na pakovanju.		
Izgled/Boja	Gornja površina Donja površina	Talk PE film	
Efektivna debljina	Efektivna debljina	4.0 mm ± 0.2 mm	(EN 1849-1)

INFORMACIJE O UGRADNJI

Temperatura zraka u prostoru	Minimalno Maksimalno	+5 °C +40 °C	
Relativna vlažnost zraka	Maksimalno	80 %	
Temperatura podloge	Minimalno Maksimalno	+5 °C +40 °C	

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljud okolnosti izvan naše kontrole.

DODATNI DOKUMENTI

- Uputstva za ugradnju i dobra praksa ugradnje bitumenskih membrana otvorenim plamenom
- Izjava o metodi - Krovni sistemi sa bitumenskim membranama / Roofing build-up with bituminous membranes
- Izjava o metodi - Bitumenske membrane za podzemnu ugradnju / Bituminous membranes for below ground

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Ovaj proizvod je artikal, kako je definisano u članku 3

Uredbe (EZ) Br.1907/2006 (REACH). Ne sadrži sastojke koji se mogu osloboediti iz proizvoda pod normalnim, odnosno predviđenim uslovima korištenja. Za stavljanje ovog proizvoda na tržiste, transport ili korištenje prema članu 31 gore navedene Uredbe nije potreban Sigurnosno-tehnički list. Za sigurno korištenje poštovati uputstva data u ovom Tehničkom listu proizvoda. Temeljem sadašnjih saznanja, ovaj proizvod ne sadrži SVHC (sastojke posebno zabrinjavajućih svojstava) navedene u Aneksu XIV REACH Uredbe ili na Listi kandidata objavljenoj od strane Europske Agencije za hemikalije u koncentracijama iznad 0.1 % (w/w).

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

KVALITETA PODLOGE

PROJEKTOVANJE SISTEMA
Uzeti u obzir sljedeće preporuke prilikom projektovanja sistema:

- Podloga mora imati dovoljnu čvrstoću za ugradnju svih novih slojeva, uz postojeće slojeve hidroizolacije.
- Kada se koristi kao krovna membrana, kompletan krovni sistem mora biti projektovan i osiguran u odnosu na opterećenje vjetrom.

STANJE PODLOGE

Podloga mora biti jednolična, čvrsta, glatka i bez oštrih izbočina, čista, suha, bez masti, bitumena, ulja, prašine i slabo vezanih čestica.

PRIPREMA PODLOGE

TEMELJNI PREMAZ

Odabir temeljnog premaza

Napomena: Kontaktirati tehničku službu za informaciju o pravilnom odabiru temeljnog premaza.

1. Nanijeti odgovarajući Sika® temeljni premaz u preporučenoj potrošnji na pripremljenu, suhu podlogu. Napomena: Proučiti odgovarajući tehnički list odabranog temeljnog premaza.
2. Sačekati da se temeljni premaz osuši, pa onda pristupiti ugradnji membrane.

UGRADNJA

VAŽNO

Odmotavanje rolne na niskim temperaturama

Membrana postaje manje fleksibilna na niskim temperaturama. Pažljivo odmotajte rolnu kako bi izbjegli oštećenje membrane.

VAŽNO

Oštećenja zbog neadekvatne obuće

Obuća sa šiljcima ili oštrim izbočinama može probiti membranu. Koristiti obuću sa ravnim dnom tokom ugradnje i hodanja preko membrane.

VAŽNO

Oštećenje pregrijavanjem

Poliester se topi na +260 °C. Ako se ošteti pregrijavanjem, membrane postaje neupotrebljiva. Pomjerajte plamen tokom ugradnje kako bi izbjegli pregrijavanje.

VAŽNO

Smanjena adhezija uslijed nedovoljnog zagrijavanja

Osigurajte dovoljno zagrijavanje membrane. Nedovoljno zagrijavanje uzrokuje smanjenje adhezije za podlogu, između slojeva i u preklopu. Ako se membrana ne zaliјepi u dovoljnoj mjeri, podignite je i ponovo zavarite za tim mjestima.

Sezonski simbol

Napomena: Ukoliko je rolna označena sezonskim simbolom, preporučuje se korištenje membrane

tokom naznačene sezone.

Ljepljivost na visokim temperaturama

Napomena: Kada se ugrađuje u uslovima visokih temperatura, membrana može postati 'ljepljiva' što može otežati ugradnju.

PORAVNANJE

VAŽNO

Izbjegavati preklapanje uzdužnih spojeva

Kako bi izbjegli preklapanje spojeva, postavite membrane paralelno jednu do druge. Prilikom pozicioniranja narednog sloja membrane, voditi računa da su uzdužni preklopi smaknuti u odnosu na prvi sloj.

1. Odmotati membranu.
2. Poravnati membranu.
3. Ponovo urolati membranu prije zavarivanja.

PREKLOPI

1. Uzdužni preklopi treba da budu minimalno 100 mm, a poprečni 150 mm.
2. Poprečne preklope izvesti rezanjem kraja membrane pod uglom od 45°, u dužini od 100 mm.

MEHANIČKO FIKSIRANJE

Membrana se može koristiti kao krovna, mehanički fiksirana membrana, pri čemu je potrebno odabrati odgovarajući tip, broj i raspored vijaka u skladu sa tipom podlove i referentnim opterećenjem vjetrom. Kontaktirati Sika tehničku službu za dodatne informacije.

Pogodne podlove za mehaničko fiksiranje

- Beton
- Drvo
- Metal
- Perlite screed

ZAVARIVANJE OTVORENIM PLAMENOM

1. Zagrijati podlogu i PE film sa donje strane membrane sa plinski gorionikom.
2. Membrana je spremna za ljepljenje kada se sloj sa donje strane počne topiti.
3. Odmotati rolnu membrane prema naprijed i čvrsto pritisnuti kako bi se zaliјepila za podlogu.
4. Var topljenog bitumena treba biti vidljiv cijelom dužinom preklopa i na krajevima.

Pogodne podlove za zavarivanje otvorenim plamenom

- Beton
- Perlit estrih
- Bitumenske membrane sa glatkom površinom
- Premazi (provjeriti kompatibilnost)
- Opečni zidovi

▪ Cementni estrih

BITUMENSKA MASA ZA VRUĆE LIJEPLJENJE

Odabir odgovarajuće bitumenske mase za vruće lijepljenje

Napomena: Različite bitumenske mase za vruće lijepljenje su kompatibilne sa ovom membranom. Kontaktirati Sika® tehničku službu za dodatne informacije oko odabira odgovarajućeg proizvoda. Bitumenska masa za lijepljenje nanosi se na podlogu dok je još vruća.

1. Na prethodno nanesenu masu se polaže bitumenska membrana.
2. Membrana se obrađuje valjkom od središta prema kraju membrane kako bi se uklonio zarobljeni zrak.
3. Preklopi se zaptivaju vrućom bitumenskom masom ili zavarivanjem otvorenim plamenom.

Pogodne podlage

- Beton
- Bitumenske membrane sa glatkom površinom
- Premazi (provjeriti kompatibilnost)
- Opečni zidovi
- Cementni estrih

DETALJI

Svi detalji, kao što su unutrašnji i vanjski uglovi, podizanja na vertikalne elemente, ventilacione cijevi, slivnici, limarski radovi itd., moraju biti adekvatno izrezani i zaptiveni. Izrada detalja mora biti usklađena sa preporučenim uputstvima pravilne ugradnje membrane zavarivanjem otvorenim plamenom. Proučiti odgovarajuću Izjavu o metodi za više informacija o izvedbi detalja.

ODRŽAVANJE

Kako bi se očuvala funkcionalnost hidroizolacije tokom njenog životnog vijeka, preporučuje se periodična kontrola svih izloženih dijelova membrane i svih detalja. Preporučuje se provjera funkcionalnosti pomoćne krovne opreme i elemenata, opšava, odvoda, preljeva itd. Ukloniti lišće, mahovinu i ostalu vegetaciju, kako bi se izbjeglo začepljenje krovnih slivnika i preopterećenje krova.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web:bih.sika.com

SikaShieldP56T4mm-bs-BA-(11-2024)-2-1.pdf

Tehnički list proizvoda

SikaShield® P56 T 4 mm

November 2024, Verzija 02.01
020725101000000276