

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

SikaLastomer®-710

Zaptivna masa na bazi butila

KARAKTERISTIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Hemijska osnova	Butil
Boja (CQP001-1)	Bijela,siva,crna
Gustoća	1.4 kg/l
Temperatura ugradnje	10 – 35 °C
Vrijeme stvaranja pokožice (CQP019-1)	10 – 20 minuta ^A
Skupljanje (CQP014-1)	12 %
Radna temperatura CQP513-3	-30 – 80 °C
Rok trajanja	15 mjeseci ^B

CQP = Corporate Quality Procedure ^A) 23 °C / 50 % r.v.^B) skladištiti (neotvoreno) na suhom mjestu između 5 °C i 30 °C. Zaštiti od direktnog sunčevog zračenja

OPIS

SikaLastomer®-710 je pastozna zaptivna masa na bazi butila, koja ne curi i ne sadrži rastvarače. Stvrdnjavanje se odvija fizičkim sušenjem.

Ovaj proizvod može se koristiti za plastično zaptivanje spojeva u mnogim industrijskim granama.

PREDNOSTI PROIZVODA

- Jednostavno nanošenje
- Dobro prijanjanje na različite materijale
- Dobra otpornost na starenje
- Sposobnost plastične deformacije
- Stvrdnjava bez zagrijavanja
- Mogućnost naknadne demontaže

PODRUČJA PRIMJENE

SikaLastomer®-710 je posebno pogodan za plastično zaptivanje dijelova koji se mogu jednostavno demontirati. Koristi se u automobilske industriji, industriji autobusa i kamiona te industriji kamp-prikolica. SikaLastomer®-710 ostvaruje dobro prijanjanje uz minimalnu pripremu površine na gotovo svim uobičajenim vrstama podloga koje se koriste u prethodno navedenim oblastima primjene.

Ovaj proizvod namijenjen je isključivo iskusnim profesionalnim korisnicima. Potrebno je izvršiti ispitivanja u stvarnim uslovima primjene, kao i s dodatnim materijalima, poput vlakana i sredstava za odvajanje, kako bi se potvrdila kompatibilnost materijala.

HEMIJSKA OTPORNOST

SikaLastomer®-710 SikaLastomer®-710 je otporan na slatku vodu, morsku vodu, tvrdu vodu i vodene rastvore sredstava za čišćenje. Pokazuje ograničenu otpornost na goriva, mineralna ulja te biljne i životinjske masti i ulja.

Navedeni podaci služe isključivo kao opšte smjernice. U slučaju moguće izloženosti hemijskim ili toplotnim opterećenjima, potrebno je uraditi ispitivanja u skladu sa specifičnim zahtjevima predmetnog projekta.

NAČIN PRIMJENE

Priprema podloge

Površine moraju biti čiste, bez prašine, masnoća, ulja i vode.

Ako je pripremanje od ključnog značaja, potrebno ga je provjeriti ispitivanjem na stvarnim podlogama.

Ugradnja

Nanesite zaptivnu masu u spojnu fugu pomoću odgovarajućeg ručnog ili pneumatskog pištolja, vodeći računa da se izbjegne zarobljavanje zraka.

Ne nanositi pri temperaturama nižim od 10 °C niti višim od 35 °C.

Zaglađivanje i završna obrada

Fuge izvedene zaptivnom masom SikaLastomer®-710 mogu se jednostavno zagladiti pomoću vode i sapuna.

Uklanjanje

Na neporoznim površinama ostaviti zaptivnu masu da se osuši, a zatim je ukloniti laganim brisanjem. Sa poroznih površina stvrdnuta zaptivna masa SikaLastomer®-710 može se ukloniti isključivo mehaničkim putem.

Ruke i izložene dijelove kože potrebno je odmah oprati maramicama za čišćenje ruku, kao što su Sika® Cleaner-350H, ili odgovarajućim industrijskim sredstvom za čišćenje ruku i vodom.

Ne koristiti rastvarače za čišćenje kože.

Bojenje

SikaLastomer®-710 se može prebojiti samo određenim bojama na vodenoj osnovi. Kompatibilnost boje potrebno je provjeriti prethodnim ispitivanjima.

Elastičnost boja je u pravilu manja od elastičnosti zaptivnih masa, što može dovesti do pucanja sloja boje u području spoja.

DODATNE INFORMACIJE

Navedene informacije služe isključivo kao opšte smjernice. Savjeti u vezi s konkretnim primjenama dostupni su na zahtjev od Tehničkog odjela kompanije Sika Industrija.

Na zahtjev su dostupni sljedeći dokumenti:

- Sigurnosno-tehnički list.

INFORMACIJE O PAKOVANJU

Kartuša	310 ml
Monoporcija	600 ml
Kanta	27 kg
Bure	250 kg

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima, rukovanju i skladištenju hemijskih proizvoda, korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci i sigurnosne procedure. Ne bacajte neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu u okolinu. Za dodatne informacije pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.