



Sarnafil® S 327-18

Sintetička krovna hidroizolacijska membrana

Opis proizvoda Sarnafil® S 327-18 (1.8 mm) je ojačana, višeslojna, sintetička krovna membrana na bazi premium kvalitete polivinil klorida (PVC-a).

Upotreba Hidroizolacijska membrana za:
■ Neprohodni krov, mehanički fiksiran

Podaci o proizvodu

Vizualna oštećenja	Prolaz	EN 1850-2
Dužina	15 (-0 / +5%) m	EN 1848-2
Širina	2.00 (-0.5 / +1%) m	EN 1848-2
Otvorenost	≤ 30 mm	EN 1848-2
Ravnost	≤ 10 mm	EN 1848-2
Debljina	1.80 (-5 / +10%) mm	EN 1849-2
Masa po jedinici površine	2.20 (-5 / +10%) kg/m ²	EN 1849-2
Vodonepropusnost	Prolaz	EN 1928
Utjecaj kemikalija i vode		EN 1847
	Na zahtjev	EN 1847
External fire performance		ENV 1187
Dio 1-4	B _{krov} (t1) < 20°	klasa EN 13501-5
Vatrootpornost	E	EN ISO 11925-2 , klasa EN 13501-1
Otpornost na grad,		EN 13583
čvrste podloge	≥ 25 m/s	
elastične podloge	≥ 33 m/s	
Otpornost na ljuštenje-var	≥ 300 N/50 mm	EN 12316-2
Otpornost na posmik-var	≥ 800 N/50 mm	EN 12317-2
Paropropusnost	μ= 15 000	EN 1931

Roofing



Otpor na istezanje,		EN 12311-2
long. (MD)	≥ 1100 N/50 mm	
trans. (CMD)	≥ 1100 N/50 mm	
Izduženje pri slomu,		EN 12311-2
long. (MD)	≥ 12 %	
trans. (CMD)	≥ 12 %	
Otpor na udar,		EN 12691
tvrde podloge	≥ 800 mm	
mekane podloge	≥ 1250 mm	
Otpor na statičko opterećenje		EN 12730
tvrde podloge	≥ 20 kg	
mekane podloge	≥ 20 kg	
Otpor na kidanje		EN 12310-2
long. (MD)	200 N	
trans. (CMD)	200 N	
Dimenzionalna stabilnost,		EN 1107-2
long. (MD)	≤ 0.3 %	
trans. (CMD)	≤ 0.2 %	
Savijanje pri niskim tem.	≤ -25 °C	EN 495-5
Izloženost UV zrakama	Prolaz	EN 1297

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev..



Sika Croatia d.o.o.
Puškarićeva 77a
10250 Lučko-ZG
Hrvatska

Phone +385/(0)1/6594-240
Telefax +3857(0)1/6594-241
www.sika-croatia.com

