

## TEHNIČKI LIST PROIZVODA

## Sika® Primer-3 N

## PRAJMER NA BAZI EPOKSIDNE SMOLE ZA UPOJNE I METALNE PODLOGE

## OPIS

Sika® Primer-3 N je jednokomponentni prajmer na bazi otapala.

## NAMJENE

Sika® Primer-3 N se nanosi na poroznim podlogama prilikom lijepljenja ili zaptivanja sa Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil® proizvodima (npr. betonu) i metalima.

## SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Jednostavna primjena
- Vodoodbojnost
- Kratko vrijeme isparavanja

## INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova	Jednokomponentni proizvod, na bazi epoksidne smole	
Pakovanje	250 ml bočica, 6 bočica u kutiji 1 l boca, 4 boce u kutiji 5 l kanta	
Boja	Transparentna	
Rok trajanja	Sika® Primer-3 N je 9 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti u originalnom, neotvorenom pakovanju, uz poštivanje uvjeta skladištenja.	
Uslovi skladištenja	Sika® Primer-3 N mora se skladištiti na suhom, zaštićen od direktnog utjecaja sunčevih zraka, pri temperaturama od +5 °C i +25 °C.	
Gustoća	~ 1.00 kg/l	(ISO 2811-1)
Udio čvrste tvari	~ 34%	
Viskozitet	~ 10 mPa*s	(ISO 3219)

## INFORMACIJE O UGRADNJI

Potrošnja	Izdašnost po l	Linijski metri po l
Na upojnim podlogama	5 m <sup>2</sup>	250 m
Na neupojnim podlogama	8 m <sup>2</sup>	400 m
Temperatura zraka u prostoru	+5 °C to +40 °C, min. 3 °C iznad temperature rosišta	

## INSTRUKCIJE O UGRADNJI

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, čvrsta i homogena, bez ulja, masnoća, prašine, labavih i nevezanih dijelova. Obavezno ukloniti cementno mlijeko.

### METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Nanijeti Sika® Primer-3 N čistim kistom ili valjkom na podlogu. Sika® Primer-3 N nanosi se samo jednom. Čvrsto zatvoriti pakovanje odmah nakon svakog korištenja.

**Posebna napomena: obavezno obrisati navoje ispod poklopca jer može doći do lijepljenja poklopca.**

### ČIŠĆENJE ALATA

Sav alat i opremu očistiti odmah nakon korištenja. Osušeni materijal može se ukloniti jedino mehaničkim putem.

## DODATNI DOKUMENTI

- Sigurnosno-tehnički list
- Tabela za pred tretman lijepljenje i zaptivanje
- Uputstvo za upotrebu - zaptivanje spojeva
- Tehnički priručnik zaptivanje fasada

## OGRANIČENJA

- Sika® Primer-3 N mora se iskoristiti unutar 30 dana od otvaranja.
- Ne koristiti prajmer koji se pretvorio u žele ili je došlo do separacije.
- Prajmeri su promotori adhezije. Oni nisu zamjena za ispravno čišćenje površine, niti znatno poboljšavaju čvrstoću površine.

## OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

### Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299  
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391  
info@ba.sika.com; web: bih.sika.com

## LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

## EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

## PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.