

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Primer-209 D

Pigmentirani prajmer na bazi rastvarača za obojene materijale i plastiku.

KARAKTERISTIČNI PODACI PROIZVODA (OSTALE VRIJEDNOSTI U SIGURNOSNO-TEHNIČKOM LISTU)

Hemijska osnova	Poliuretanska otopina na bazi rastvarača
Boja (CQP001-1)	Crna
Udio čvrste tvari	30 %
Temperatura ugradnje	5 – 40 °C
Metoda ugradnje	Četkica, filcani ili pjenasti aplikator
Pokrivanje	zavisi od poroznosti podloge 50 ml/m ²
Brzina isparavanja	<div>≥ 15 °C 10 minuta ^A</div> <div>< 15 °C 30 minuta ^A</div> <div>maksimalno 24 sati ^A</div>
Rok trajanja	9 mjeseci ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) za pojedinačne primjene, temperatura nanošenja i vrijeme isparavanja rastvarača mogu se razlikovati.

B) čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži, u uspravnom položaju i na suhom mjestu, pri temperaturi ≤ 25 °C

OPIS

Sika® Primer-209 D je crni prajmer na bazi rastvarača koji reaguje s vlagom i formira tanak sloj (film). Taj sloj služi kao vezni sloj između podloga i ljepila.

Sika® Primer-209 D posebno je formulisan za pripremu površina za lijepljenje prije nanošenja jednokomponentnih Sika poliuretanskih proizvoda. Ovaj prajmer može osigurati odlično prianjanje na određenim plastičnim podlogama i bez prethodnog postupka aktivacije.

PODRUČJA PRIMJENE

Sika® Primer-209 D koristi se za poboljšanje prianjanja na brojnim vrstama plastike i premaza, kao što su plastika ojačana staklenim vlaknima (GRP), epoksidne smole, PVC, ABS, PMMA, PC, PS, akrilni i alkidno-melaminski premazi, praškaste boje i lakovi koji se suše pečenjem.

Zbog velike raznolikosti plastičnih materijala, obavezno je izvršiti prethodna testiranja na stvarnim podlogama u proizvodnim uslovima. Prije upotrebe proizvoda Sika® Primer-209 D na materijalima sklonim pucanju usljed naprezanja, potrebno je zatražiti savjet proizvođača i izvršiti testiranja na stvarnim podlogama.

Ovaj proizvod je namijenjen isključivo iskusnim profesionalnim korisnicima. Potrebno je izvršiti ispitivanja na konkretnim podlogama i u stvarnim uslovima primjene kako bi se osigurali odgovarajuće prianjanje i kompatibilnost materijala.

NAČIN PRIMJENE

Površine moraju biti čiste, suhe i bez masnoća, ulja, prašine i drugih nečistoća.

Prianjanje na podloge može se poboljšati primjenom i/ili kombinovanjem postupaka pripreme površine, kao što su abrazivna obrada, čišćenje i aktivacija.

Primjena

Dobro protresite metalnu bocu Sika® Primer-209 D dok se kuglica za miješanje ne počne slobodno kretati i zveckati. Nastavite protresati još jednu minutu, a zatim četkicom, filcanim ili pjenastim aplikatorom nanesite tanak, ali ravnomjeran pokrivni sloj.

Optimalna temperatura nanošenja i temperatura površine trebaju biti između 15 °C i 25 °C.

Sika® Primer-209 D nanosi se samo u jednom sloju. Potrebno je osigurati da se tim jednokratnim nanošenjem postigne dovoljno gust i ravnomjeran pokrivni sloj. Potrošnja i način nanošenja zavise od specifičnih svojstava podloga.

Ambalažu odmah nakon svake upotrebe ponovo čvrsto zatvoriti.

VAŽNE NAPOMENE

Sika® Primer-209 D je sistem koji reaguje s vlagom. Radi očuvanja kvaliteta proizvoda, važno je odmah nakon upotrebe ponovo zatvoriti ambalažu zajedno s unutrašnjim plastičnim čepom. Nakon završetka pripreme površine, poklopac je potrebno čvrsto zavrnuti.

Ako se proizvod često koristi, treba ga prestati upotrebljavati približno mjesec dana nakon otvaranja, a u slučaju rjeđe upotrebe nakon dva mjeseca.

Ako se primijeti želiranje, razdvajanje sastojaka ili značajno povećanje viskoznosti, odmah prestati koristiti prajmer.

Proizvod se ne smije razrjeđivati niti miješati s drugim supstancama.

Ako se proizvod koristi na prozirnim ili poluprozirnim podlogama, kao što su plastika i slični materijali, obavezna je odgovarajuća UV zaštita.

DODATNE INFORMACIJE

Navedene informacije služe isključivo kao opšte smjernice. Savjeti za konkretne primjene dostupni su na zahtjev od Tehničkog odjela Sika Industrija.

Uputstva za rad za određenu primjenu mogu sadržavati dodatne specifikacije tehničkih podataka navedenih u tehničkom listu proizvoda.

Na zahtjev su dostupni primjerci sljedećeg dokumenta:

- Sigurnosno-tehnički listovi.

INFORMACIJE O PAKOVANJU

Metalna boca	250 ml
	1000 ml

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE INFORMACIJE

Za informacije i savjete o sigurnosnim propisima, rukovanju i skladištenju hemijskih proizvoda, korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci i sigurnosne procedure. Ne bacajte neiskorišteni proizvod i praznu ambalažu u okolinu. Za dodatne informacije pogledajte najnoviji Sigurnosni list.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika® Primer-209 D
Verzija 02.01 (10 - 2026), bs_BA
014761012098002000

Sika BH d.o.o.

Brijeće polje 24
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

