

Sika Antisol MP-10

Sredstvo za njegu betona za svježi i zemno vlažni beton, te betonske površine nakon uklanjanja oplata

Opis proizvoda

Sika Antisol MP-10 emulzija voska bez otapala. Nakon sušenja stvara se gotovo paronepropusni zaštitni film na površini betona..

Korištenje

Sika Antisol MP-10 se koristi za njegu svježeg betona. Prskanje tekućine za njegu je efikasna metoda njege za "zeleni" beton radi izbjegavanja hlapljenja vode.

Sika Antisol MP-10 je posebice pogodan za:

- beton za prometne površine, npr. ceste, aerodrome i sl.
- cestovne konstrukcije gdje je potrebno promptno čišćenje (tip: VM-K)
- glazure
- neprohodne površine betona nakon uklanjanja oplata
- betonske površine na kojima nema daljnje obrade
- visoke temperature, jako sunce, vjetar i niska vlaga u zraku

Svojstva / Prednosti

Sika Antisol MP-10 ima slijedeća svojstva:

- brtvljenje pora na površini betona
- redukcija hlapljenja vode
- prevencija pukotina od skupljanja
- poboljšanje svojstava čvrstoće u površinskim slojevima betona

Ovisno o vremenskim uvjetima i mehaničkom opterećenju, zaštitni film se s vremenom degradira.

Ispitivanja

- Usklađeno s "Tehničkim uvjetima za njegu svježeg betona" (TL-NBM-StB96)
- Certificirano prema FMPA (Njemački institut za istraživanje i ispitivanje materijala), Stuttgart
- Sustav kontrole kvalitete prema DIN EN ISO 9001
- U skladu s ASTM C 309

Podaci o proizvodu

Forma

Izgled / Boja

mliječno bijela tekućina

Pakiranje

Karnister:	30 kg
Bačva:	220 kg neto
Kontejner:	1000 kg neto

Construction



Sika Addiment GmbH

P.O. Box 1361 • Peter-Schuhmacher-Straße 8 • 69181 Leimen
(Germany)

Tel. 06224/988-521 • Fax 06224/988-522

e-mail info-addiment@de.sika.com

• www.sika-addiment.de

ADDIMENT®

Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zaštititi od smrzavanja, direktne sunčeve svjetlosti i onečišćenja ▪ Otvoreno pakiranje držati začepti
Rok trajanja	Uz ispravno skladištenje, minimalno ½ godine
Tehnički podaci	
Kemijska baza	modificirani parafinski hidrokarbonati
Topivost	o vodi
Gustoća	0,99 g/cm ³ (at 20°C):
Temperatura ugradnje	> + 1° C
Potrošnja	
Pokrivnost	100-150 g/m ² , ovisi o hrapavosti površine
Detalji ugradnje	
Upute za ugradnju/ Ograničenja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sika Antisol MP-10 se prska na površinu u homogenom i kontinuiranom sloju. ▪ Ugradnja četkom je moguća (uz povećanu potrošnju) ▪ Što je ugradnja ranija, bolji je efekt zaštite ▪ Ukloniti nakupine vode prije ugradnje. ▪ Svježi film za njegovanje pojavljuje se u bijeloj boji na površini. Nehomogena primjena može uzrokovati tamnjenje. ▪ Dodatna zaštita potrebna je pri vrlo visokim ili niskim temperaturama. ▪ Prije dodatne obrade betona potrebno je ukloniti zaštitnog filma brušenjem ili vodom pod visokim tlakom, npr. prije novog sloja betona, glazure, veznog sloja, industrijskog poda ili sl. ▪ Izbjegavati onečišćenje; uvijek koristiti dobro očišćene alate
Zdravstvene i sigurnosne informacije	
Zaštitne mjere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izbjegavati kontakt s kožom i očima
Ekologija	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne sadrži opasne tvari prema njemačkom pravilniku o opasnim tvarima (Gef.Stoff.V.) ▪ WGK 1 klasifikacija: blago opasan za vodu
Klasa transporta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ne sadrži opasne tvari prema njemačkom pravilniku za transport opasnih tvari (GGV)
Važne napomene	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proučiti sigurnosni list proizvoda ▪ Proučiti upute na pakiranju
Pravne napomene	<p>Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika®proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćeni predmet za naše važeće uvjete prodaje i isporuke. Za traženi proizvod, korisnici trebaju koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.</p>



Sika Addiment GmbH

P.O. Box 1361 • Peter-Schuhmacher-Straße 8 • 69181 Leimen (Germany)

Tel. 06224/988-521 • Fax 06224/988-522

e-mail info-addiment@de.sika.com

• www.sika-addiment.de

ADDIMENT®