

Sika® Aktivator-205 (Sika® Cleaner-205)

Sredstvo za predpripremu neporoznih podloga

Podaci o proizvodu

Kemijska osnova	Promotor lijepljenja, sadrži otapala
Boja	Bezbojna, prozirna
Gustoća (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Cca. 0.8 kg/l
Plamište (CQP 007-1 / ISO 13736)	12 °C (55 °F)
Temperatura primjene	5 - 40 °C (40 - 105 °F)
Način primjene	Nanijeti s papirnatim ručnikom
Potrošnja	Cca. 30 - 60 ml/m ²
Vrijeme sušenja ^{2/3}	10 min (površina je aktivirana u trajanju od 2 sata)
Skladištenje	U zatvorenoj ambalaži na suhom i hladnom mjestu - ispod 25 °C (75 °F)
Rok uporabe	12 mjeseci

¹ Corporate Quality Procedures

² 23 °C / 50% relativna vlažnost

³ Kod posebnih primjena, temperatura i vrijeme sušenja mogu biti drugačiji

Opis

Sika® Aktivator-205 je alkoholna otopina koja sadrži supstance za aktiviranje površine lijepljenja prije lijepljenja ili fugiranja sa Sikaflex® proizvodima.

Sika® Aktivator-205 proizvodi se u skladu sa ISO 9001 / 14001 standardima kvalitete, te u skladu sa ekološkim standardima (responsible care program).

Područje primjene

Sika® Aktivator-205 koristi se za aktiviranje neporoznih podloga kao što su : metali, plastike, keramike (keramičko staklo), obojane površine.

Proizvod je prikladan samo za korisnike s iskustvom u profesionalnoj upotrebi. Prije korištenja preporučuje se izvršiti probe sa stvarnim podlogama i uvjetima (posebno kod graničnih temperaturnih vrijednosti) kako bi se osigurala optimalna prionjivost i kompatibilnost.

Način primjene

Obrisati površine koje će se lijepiti ili fugirati sa upijajućim papirnatim ručnikom namočenim sa Sika® Aktivator-205. Nakon svakog brisanja zamijeniti ručnik. Ukoliko pripremljena podloga nije zalijepljena ili fugirana unutar 2 sata, process aktivacije mora se ponoviti (max. 2 puta).

Idealna temperature primjene i podloge je od 15 °C do 25 °C (60 - 75 °F).

Potrošnja zavisi od specifične prirode podloga ili radnog procesa. Čvrsto zatvoriti pakiranje odmah nakon korištenja.

Produžena izloženost vlazi iz zraka može uzrokovati da Sika® Aktivator-205 postane mutan, te zbog toga neaktiviran. Ne koristiti takav proizvod. Zavisno od klimatskih uvjeta vrijeme sušenja može odstupati od navedene vrijednosti.

Industry



Napomene o primjeni

Sika® Aktivator-205 sadrži izopropanol, koji može matirati (potamniti) završni sloj kod nekih sveže obojanih površina. Radi sigurnosti potrebno je izvršiti prethodne probe.

Ukoliko se Sika® Aktivator-205 slučajno razlije (poprska) okolne površine, potrebno ga je odmah obrisati sa čistom, suhom krpom. **Nikada ne koristiti na poroznim podlogama.** Na poroznim podlogama može se destiti da tekućina ne osuši do kraja, što će spriječiti ljeplilo ili brtviло da se stvrdnu do kraja. Kada je potrebno, susjedne porozne podloge trebale bi se zaštитiti.

Sika® Aktivator-205 može se koristiti unutar mjesec dana od otvaranja pakiranja. Ne koristiti Sika® Aktivator-205 koji je postao mutan umjesto proziran.

Sika® Aktivator-205 ne smije se koristiti za uklanjanje ili čišćenje nestvrdnutih Sikaflex® poliuretanskih proizvoda.

Pakiranja

	30 ml
Limena doza	250 ml
	1000 ml
	5000 ml

Napomene

Svi tehnički podaci navedeni u ovom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktualni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

Zdravstvene i sigurnosne informacije

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju kemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konzultirati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizikalni, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

Pravne napomene

Podaci i, posebice, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dani su u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uvjetima u skladu sa Sika-inim preporukama. U naravi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uvjetima primjene su takve da nema jamstva u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Korisnik proizvoda mora ispitati prikladnost proizvoda za namjeravanu primjenu i svrhu. Sika zadržava pravo promjene karakteristika njenih proizvoda. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe su prihvaćene na osnovu naših važećih uvjeta prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Ostale informacije

Na raspolaganju su slijedeći dokumenti:

- Sigurnosno-tehnički list
- Sika tabele za predprijemu površina

Dodata informacija dostupne na:
www.sika.com
www.sika-croatia.hr

Sika Croatia d.o.o.
Industrija
Puskaričeva 77a
10250 Lučko-Zagreb
Hrvatska
Tel. +385 1 65 94 240
Fax +385 1 65 94 241

