

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikaflex® Floor

ZAPTIVNA MASA ZA SPOJEVE U PODOVIMA

OPIS

Sikaflex® Floor je jednokomponentna, elastična zaptivna masa koja stvrđnjava uz pomoć vlage iz vazduha.

NAMJENE

Sikaflex® Floor je namjenjen za radne spojeve u podovima, spojevima za kontrolu pukotina kod industrijskih podova i spojeve između gotovih montažnih betonskih elemenata.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Sposobnost pomjerenja $\pm 25\%$ (ASTM C 719)
- Stvrđnjavanje bez pojave mjeđurića
- Odlična ugradivošć
- Dobra prionjivost na većinu građevinskih materijala
- Bez otapala

INFORMACIJE O UTICAJU NA OKOLINU

- EMICODE EC1^{PLUS} R
- LEED® EQc 4.1
- SCAQMD, Pravilo 1168
- BAAQMD, Regulativa 8, Pravilo 51

ODOBRENJA / STANDARDI

- Zadovoljava EN 15651-4 PW EXT-INT CC 12.5 E
- Zadovoljava ISO 11600 F 12.5 E
- ASTM C 920 klasa 25

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemija osnova	poliuretan i-Cure® tehnologija	
Pakovanje	600 ml monoporcijska, 20 monoporcijska u kutiji	
Boja	Strukturirana siva	
Rok trajanja	Sikaflex® Floor ima rok trajanja 12 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti pravilno u originalnom, neoštećenom i zatvorenom pakovanju i ako su ispunjeni uslovi skladištenja.	
Uslovi skladištenja	Sikaflex® Floor treba biti skladišten u suhim uslovima, zaštićen od direktnog izlaganja suncu i pri temperaturama između +5 °C i +25 °C.	
Gustoća	~ 1.65 kg/l	(ISO 1183-1)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Shore A tvrdoća	~ 40 (nakon 28 dana)	(ISO 868)
Modul elastičnosti	~ 0.80 N/mm ² pri izduženju 60% (23 °C)	(ISO 8339)

Izduženje pri slomu	~ 500%	(ISO 37)															
Elastični povrat	~ > 70%	(ISO 7389)															
Otpornost na cijepanje	~ 7.0 N/mm	(ISO 34)															
Sposobnost pomjeranja	± 12.5% ± 25%	(ISO 9047) (ASTM C 719)															
Hemijska otpornost	Sikaflex® Floor je otporan na vodu, morsku vodu, razrijeđene baze, cementno mlijeko i disperzije deterdženta u vodi. Sikaflex® Floor nije otporan na alkohol, organske kiseline, koncentrisane baze i koncentrisane kiseline, ugljikovodike i gorivo.																
Radna temperatura	Od -40 °C do +70 °C																
Dizajn fuge	Širina spoja koji se zaptiva mora biti tako dizajnirana da omogućava pomjeranje koje je zahtijevano prema sposobnosti pomjeranja same zaptivne mase. Širina spoja mora biti od ≥ 10 mm do ≤ 30 mm. Omjer širina/dubina mora biti 1:0.8 (osim izuzetaka dolje u tabeli). Standardna širina spoja između betonskih elemenata za unutrašnju primjenu:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dužina spoja [m]</th> <th>Min. širina spoja [mm]</th> <th>Min. dubina spoja [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>20</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Dužina spoja [m]	Min. širina spoja [mm]	Min. dubina spoja [mm]	2	10	10	4	15	12	6	20	18	8	30	25	
Dužina spoja [m]	Min. širina spoja [mm]	Min. dubina spoja [mm]															
2	10	10															
4	15	12															
6	20	18															
8	30	25															
	Standardne širine spojeva kod betonskih elemenata za vanjsku upotrebu :																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dužina spoja [m]</th> <th>Min. širina spoja [mm]</th> <th>Min. dubina spoja [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	Dužina spoja [m]	Min. širina spoja [mm]	Min. dubina spoja [mm]	2	15	12	4	30	25							
Dužina spoja [m]	Min. širina spoja [mm]	Min. dubina spoja [mm]															
2	15	12															
4	30	25															
	Svi spojevi moraju biti pravilno dizajnirani u skladu sa važećim građevinskim propisima, prije same izgradnje. Baza za kalkulaciju neophodne širine spoja su tip građevinskog objekta i njegove dimenzije, sve tehničke vrijednosti materijala koji se nalaze u spolu kao i zaptivne mase, kao i specifična izlaganja spoja različitim uslovima, hemikalijama, fizičkim uticajima,...																
	Za veće spojeve koji se zaptivaju kontaktirajte našu tehničku službu.																

INFORMACIJE O UGRADNJI

Potrošnja	Dužina spoja [m] za <u>600 ml monoporciјu</u>	Širina spoja [mm]	Dubina spoja [mm]
	6	10	10
	3.3	15	12
	1.9	20	16
	1.2	25	20
	0.8	30	24
Ispuna	Koristiti ispunu za fuge na bazi polietilenske pjene sa strukturonim zatvorenim ćelijama.		
Curenje	< 2 mm (20 mm profil, 50 °C)		(ISO 7390)
Temperatura zraka u prostoru	Od +5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature rosišta		
Temperatura podloge	Od +5 °C do +40 °C		
Brzina stvrnjavanja	~ 3 mm/24 sata (23 °C / 50% r.v.)		(CQP 049-2)
Vrijeme stvaranja pokožice	~ 60 minuta (23 °C / 50% r.v.)		(CQP 019-1)
Vrijeme zaglađivanja	~ 50 minuta (23 °C / 50% r.v.)		(CQP 019-2)

Tehnički list proizvoda
Sikaflex® Floor
December 2019, <p> </p> 01.01
020515010000000005



INSTRUKCIJE O UGRADNJI

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, čvrsta i homogena, bez prisustva ulja, masti, prašine i slobodnih ili trošnih čestica. Sikaflex® Floor prijanja bez prajmera i/ili aktivatora. Međutim, za optimalnu adheziju, kritične i primjene visokih performansi, kao što su veoma opterećeni spojevi, ekstremna izloženost vremenskim uslovima ili uranjanje u vodu, moraju se slijediti slijedeći postupci nanošenja prajmera i/ili dodatnih pred tretmana:

Neupojne podloge

Aluminij, eloksirani aluminij, nehrđajući čelik, pocinčani čelik, praškasto obojeni metali ili glazirane pločice se moraju prvo očistiti i nakon toga preći sa čistom tkaninom koja ne ostavlja dlačice namočenom sa Sika® Aktivator-205. Prije zaptivanja obavezno povedite računa o vremenu isparavanja min.15 minuta (maksimalno 6 sati). Ostali metali kao što je bakar, mesing i titan-cink se moraju prvo očistiti i prethodno tretirati sa čistom tkaninom koja ne ostavlja dlačice namočenom sa Sika® Aktivator-205. Nakon neophodnog vremena isparavanja koristite četku da nanesete Sika® Primer-3 N i dozvolite dodatno vrijeme isparavanja min. 30 minuta (maksimalno 8 sati) prije nanošenja zaptivne mase u spoj. PVC mora biti očišćen i prethodno tretiran pomoću Sika® Primer-215 nanesenog četkom. Prije zaptivanja ostavite vrijeme isparavanja min. 30 minuta (maksimalno 8 sati).

Upojne podloge

Beton, porobeton i cementni malteri za žbukanje, malteri i opeka se moraju tretirati sa SikaPrimer-3 N nanesenog četkom. Prije zaptivanja ostaviti vrijeme isparavanja min. 30 minuta (maksimalno 8 sati). Za detaljnije savjete i uputstva molimo kontaktirajte našu tehničku službu.

Napomena: Prajmeri su promotori adhezije. Oni nisu zamjena za ispravno čišćenje površine, niti znatno poboljšavaju čvrstoću površine.

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Sikaflex® Floor se isporučuje spreman za upotrebu. Nakon potrebne pripreme podloge, ubacite odgovarajuću ispušnu za fugu na zahtjevanu dubinu i nanesite prajmer ako je neophodno. Ubacite kartuš ili monoporociju u pištolj za zaptivanje, nanesite Sikaflex® Floor u spoj i pazite da dođe do punog kontakta sa bočnim stranama spoja, te izbjegnite bilo kakvo zarobljavanje zraka. Sikaflex® Floor mora biti tokom procesa zaglađivanja dobro pričvršćena na bočnim stranama spoja, kako bi se osigurala adekvatna adhezija. Preporučuje se upotreba zaštitne trake gdje su potrebne tačne ili uredne linije spoja. Uklonite traku unutar vremena stvaranja pokožice. Koristiti samo kompatibilna sredstva za zaglađivanje (npr. Sika® Tooling Agent N) da bi zagladili površine spoja. Ne koristite proizvode za zaglađivanje koji sadrže otapala.

ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje odmah nakon upotrebe pomoću Sika® Remover-208 i/ili Sika® TopClean T. Očvrslji/osušeni materijal se može ukloniti jedino mehaničkim putem.

DODATNI DOKUMENTI

- Sigurnosno tehnički list (SDS)
- Tabela za pred tretman lijepljenje i zaptivanje
- Izjava o metodi zaptivanje spojeva
- Izjava o metodi zaptivanje spojeva, čišćenje i renovacija

OGRANIČENJA

- Sikaflex® Floor se može bojiti sa većinom konvencionalnih sistema premaza za fasade. Međutim potrebno je prvo uraditi test kompatibilnosti (npr. prema ISO tehničkom listu: Mogućnost bojenja i kompatibilnost boje sa zaptivnim masama). Najbolji rezultati bojenja zaptivne mase se postižu kada se bojenje vrši nakon potpunog procesa stvrdnjavanja. Napomena: kruti sistemi premaza mogu da utiču na elastičnost zaptivne mase i da dovedu do pucanja sloja boje.
- Varijacija boje se može desiti uslijed izlaganja hemikalijama, visokoj temperaturi i/ili UV zrakama (posebno bijela boja). Međutim promjene u boji su samo estetske prirode i ne utiču negativno na tehničke performanse ili trajnost proizvoda.
- Ne koristiti Sikaflex® Floor na prirodnom kamenu.
- Ne koristiti Sikaflex® Floor kao zaptivnu masu za staklo, na bitumenskim podlogama, prirodnoj gumi, EPDM gumi ili drugim građevinskim materijalima koji mogu ispuštati ulja, plastifikatore ili otapala koja mogu naštetići ljepilu.
- Ne koristiti Sikaflex® Floor za zaptivanje spojeva u i oko bazena za plivanje.
- Ne koristiti Sikaflex® Floor za spojeve pod pritiskom vode ili za trajno utrošenje spojeve.
- Ne izlažite nestvrdnuti Sikaflex® Floor proizvodima koji sadrže alkohol jer to može omesti reakciju stvrdnjavanja.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvaćaju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

SikaflexFloor-bs-BA-(12-2019)-1-1.pdf

Tehnički list proizvoda

Sikaflex® Floor
December 2019, <p> </p> 01.01
020515010000000005

