

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sika BlackSeal® BT

BUTILNA JEDNOKOMPONENTNA MASA ZA LIJEPLJENJE I ZAPTIVANJE

OPIS

Sika BlackSeal® BT je butilna jednokomponentna masa za lijepljenje i zaptivanje koja dobro prijanja na većinu postojećih konstrukcijskih materijala.

NAMJENE

Sika BlackSeal® BT je namjenjena za zaptivanje u eksterijeru, lijepljenje i popravke na krovovima, zidovima i drugim građevinskim elementima.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Dobre adhezione osobine na većini građevinskih podloga
- Ne zahtijeva temeljni premaz (prajmer)
- Jednostavna za rukovanje
- Može se nanositi na vlažne podloge
- Formula sa veoma visokim udjelom čvrstih čestica - izvanredno za zapunjavanje pukotina bez skupljanja

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemijska osnova	Butil
Pakovanje	300 ml kartuša, 12 kartuša u kutiji
Boja	Crna
Rok trajanja	Sika BlackSeal® BT ima rok trajanja 24 mjeseca od datuma proizvodnje, ako se skladišti pravilno u originalnim, neoštećenim i zapečaćenim pakovanjima i ako su ispunjeni uslovi skladištenja.
Uslovi skladištenja	Sika BlackSeal® BT treba biti skladišten suhim uslovima, zaštićen od direktnog izlaganja suncu i pri temperaturama između +5 °C i +25 °C.
Gustoća	~ 1.80 kg/l (ISO 1183-1)
Udio čvrste tvari	~ 85 %

TEHNIČKE INFORMACIJE

Radna temperatura	-20 °C min. / +70 °C max
-------------------	--------------------------

INFORMACIJE O UGRADNJI

Curenje	< 3 mm (20 mm profil, 23 °C) (ISO 7390)
Temperatura zraka u prostoru	+5 °C min. / +40 °C max.
Temperatura podloge	+5 °C min. / +40 °C max., min. 3 °C iznad temperature rosišta
Vrijeme suho na dodir	~ 25 minuta

INSTRUKCIJE O UGRADNJI

Za primjenu Sika BlackSeal® BT primjenjuju se sve standardne smjernice za ugradnju.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, čvrsta i homogena, bez prisustva ulja, masti, prašine i slobodnih ili trošnih čestica. Boja, cementno mlijeko i slabo vezani dijelovi podloge moraju biti uklonjeni.

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Sika BlackSeal® BT se isporučuje spreman za upotrebu. Nakon potrebne pripreme podloge, ubacite kartušu u pištolj za nanošenje i nanesite na površinu koju lijepite.

Za spojeve sa preklopom, nanesite dovoljnu količinu Sika BlackSeal® BT da premosti pukotinu i zatim pritisnite površine zajedno dok su još ljepljive, pazeći da imate 2 mm zaptivnog sloja.

Kada se koristi kao ljepilo, pritisnite površine zajedno, zatim ih razdvojite i sačekajte ~10 minuta dok Sika BlackSeal® BT ne postane suh na dodir, a zatim ih ponovo spojite ravnomjerno ih pritiskajući.

ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje odmah nakon upotrebe pomoću Colma čistača ili Sika® Top Clean T. Očvrslu/osušeni materijal se može ukloniti jedino mehaničkim putem.

DODATNI DOKUMENTI

- Sigurnosni tehnički list

OGRANIČENJA

- Sika BlackSeal® BT se ne smije prefarbavati.
- Ne koristiti Sika BlackSeal® BT za trajno uronjenje spojeve.
- Ne koristiti Sika BlackSeal® BT kao zaptivnu masu za staklo.
- Prije korištenja Sika BlackSeal® BT tamo gdje bi došao u kontakt sa drugim zaptivnim masama ili ljepilima, potrebno je uraditi test kompatibilnosti.

- Ne koristiti Sika BlackSeal® BT za zaptivanje spojeva u i oko bazena za plivanje.
- Ne koristiti Sika BlackSeal® BT na prirodnom kamenu.
- Ne koristiti Sika BlackSeal® BT u direktnom kontaktu sa drugim zaptivnim masama ili ljepilima.
- Prije korištenja Sika BlackSeal® BT na podlogama od plastike, potrebno je uraditi test kompatibilnosti.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati usljed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarirana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvijek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
info@ba.sika.com; web: bih.sika.com

Tehnički list proizvoda

Sika BlackSeal® BT
December 2019, <p> p> 03.01
02051108000000015

SikaBlackSealBT-bs-BA-(12-2019)-3-1.pdf

