

TEHNIČKI LIST PROIZVODA

Sikaflex® Construction+

ZAPTIVNA MASA ZA BETONSKE I KAMENE FASADE

OPIS

Sikaflex® Construction+ je jednokomponentna, elastična zaptivna masa koja stvrdnjava uz pomoć vlage iz vazduha.

NAMJENE

Sikaflex® Construction+ je namjen za dilatacijske i radne spojeve na betonskim i kamenim fasadama.

SVOJSTVA / PREDNOSTI

- Vrlo dobra otpornost na atmosferilje
- Sposobnost pomjeranja ± 35 (ASTM C 719)
- Stvrdnjavanje bez pojave mjehurića
- Odlična ugradivost
- Dobra prionljivost na većinu građevinskih materijala
- Bez otapala
- Veoma niska emisija

INFORMACIJE O UTICAJU NA OKOLINU

- EMICODE EC1^{PLUS} R
- LEED v2009 IEQc 4.1: Nisko emisioni materijali - Ljepila i zaptivne mase

ODOBRENJA / STANDARDI

- EN 15651-1 F EXT-INT CC 25 HM
- ISO 11600 F 25 HM
- ASTM C 920 klasa 35

INFORMACIJE O PROIZVODU

Hemija osnova	Poliuretan i-Cure® tehnologija
Pakovanje	600 ml monoporcijska, 20 monoporcijska u kutiji
Boja	Siva
Rok trajanja	Sikaflex® Construction+ ima rok trajanja 15 mjeseci od datuma proizvodnje, ako se skladišti pravilno u originalnim, neoštećenim i zatvorenim pakovanjima i ako su ispunjeni uslovi skladištenja.
Uslovi skladištenja	Sikaflex® Construction+ treba biti skladišten u suhim uslovima, zaštićen od direktnog izlaganja suncu i pri temperaturama između +5 °C i +25 °C.
Gustoća	~ 1.45 kg/l (ISO 1183-1)

TEHNIČKE INFORMACIJE

Shore A tvrdoća	~ 28 (nakon 28 dana)	(ISO 868)
Modul elastičnosti	~ 0.45 N/mm ² pri 100 % izduženju (+23 °C) ~ 1.10 N/mm ² pri 100 % izduženju (-20 °C)	(ISO 8339)
Izduženje pri slomu	~ 800 %	(ISO 37)
Elastični povrat	~ 90 %	(ISO 7389)
Otpornost na cijepanje	~ 7.0 N/mm	(ISO 34)
Sposobnost pomjeranja	± 25 % ± 35 %	(ISO 9047) (ASTM C 719)
Otpornost na vremenske uslove	8	(ISO / DIS 19862)
Radna temperatura	Od -40 °C do +70 °C	
Dizajn fuge	Širina spoja koji se zaptiva mora biti tako dizajnirana da omogućava pomjeranje koje je zahtijevano prema sposobnosti pomjeranja same zaptivne mase. Širina spoja mora biti od ≥ 10 mm do ≤ 50 mm. Omjer širina/dubina mora biti 2:1 (osim izuzetaka dolje u tabeli).	
Standardna širina spoja između betonskih elemenata		
Dužina spoja [m]	Min. širina spoja [mm]	Min. dubina spoja [mm]
2	10	10
4	15	10
6	20	10
8	30	15
10	35	17
Svi spojevi moraju biti pravilno dizajnirani u skladu sa važećim građevinskim propisima, prije same izgradnje. Baza za kalkulaciju neophodne širine spoja su tip građevinskog objekta i njegove dimenzije, sve tehničke vrijednosti materijala koji se nalaze u spolu te zaptivne mase, kao i specifična izlaganja spoja različitim uslovima, hemikalijama, fizičkim uticajima,...		
Za veće spojeve koji se zaptivaju kontaktirajte našu tehničku službu.		

INFORMACIJE O UGRADNJI

Potrošnja	Dužina spoja [m] za 600 ml monoporcijsku	Širina spoja [mm]	Dubina spoja [mm]		
	6	10	10		
	4	15	10		
	3	20	10		
	2	25	12		
	1.3	30	15		
Ispuna	Koristiti ispunu za fuge na bazi polietilenske pjene sa strukturonim zatvorenim ćelijama.				
Curenje	0 mm (20 mm profil, 50 °C)	(ISO 7390)			
Temperatura zraka u prostoru	Od +5 °C do +40 °C, min. 3 °C iznad temperature rosišta				
Temperatura podloge	Od +5 °C do +40 °C				
Brzina stvrđnjavanja	~ 3 mm/24 sata (23 °C / 50 % r.v.)	(CQP 049-2)			
Vrijeme stvaranja pokožice	~ 65 minuta (23 °C / 50 % r.v.)	(CQP 019-1)			
Vrijeme zaglađivanja	~ 55 minuta (23 °C / 50 % r.h.)	(CQP 019-2)			

Tehnički list proizvoda
Sikaflex® Construction+
December 2019, <p> </p> 02.01
02051101000000028



INSTRUKCIJE O UGRADNJI

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čista, suha, čvrsta i homogena, bez prisustva ulja, masti, prašine i slobodnih ili trošnih čestica. Sikaflex® Construction+ prijanja bez prajmera i/ili aktivatora. Međutim, za optimalnu adheziju, kritične i primjene visokih performansi, kao što su višespratne zgrade, veoma opterećeni spojevi, ekstremna izloženost vremenskim uslovima ili uranjanje u vodu, moraju se slijediti slijedeći postupci nanošenja prajmera i/ili dodatnih pred tretmana:

Neupojne podloge

Aluminij, eloksirani aluminij, nehrđajući čelik, pocinčani čelik, praškasto obojeni metali ili glazirane pločice se moraju prvo očistiti i nakon toga preći sa čistom tkaninom koja ne ostavlja dlačice namočenom sa Sika® Aktivator-205. Prije zaptivanja obavezno povedite računa o vremenu isparavanja min.15 minuta (maksimalno 6 sati). Ostali metali kao što je bakar, mesing i titan-cink se moraju prvo očistiti i prethodno tretirati sa čistom tkaninom koja ne ostavlja dlačice namočenom sa Sika® Aktivator-205. Nakon neophodnog vremena isparavanja koristeći četku nanesite Sika® Primer-3 N i dozvolite dodatno vrijeme isparavanja min. 30 minuta (maksimalno 8 sati) prije nanosa zaptivne mase u spoj. PVC mora biti očišćen i prethodno tretiran tako što ćete četkom nanijeti Sika® Primer-215. Prije zaptivanja sačekati vrijeme isparavanja min. 30 minuta (maksimalno 8 sati).

Upojne podloge

Beton, porobeton i cementni malteri za žbukanje, malteri i opeka se moraju tretirati tako što ćete četkom nanijeti SikaPrimer-3 N. Prije zaptivanja sačekati vrijeme isparavanja min.30 minuta (maksimalno 8 sati).

Za detaljnije savjete i uputstva molimo kontaktirajte našu tehničku službu.

Napomena: Prajmeri su promotori adhezije. Oni nisu zamjena za ispravno čišćenje površine, niti znatno poboljšavaju čvrstoću površine.

METODE I ALATI ZA UGRADNJU

Sikaflex® Construction+ se isporučuje spremан за upotrebu.

Nakon potrebne pripreme podloge, ubacite odgovarajuću ispunu za fugu na zahtijevanu dubinu i nanesite prajmer ako je neophodno. Ubacite kartuš ili monoporciju u pištolj za zaptivanje, nanesite Sikaflex® Construction+ u spoj i pazite da dođe do punog kontakta sa bočnim stranama spoja te izbjegnite bilo kakvo zarobljavanje zraka. Sikaflex® Construction+ mora biti tokom procesa zaglađivanja dobro pričvršćena na bočnim stranama spoja kako bi se osigurala adekvatna adhezija. Preporučuje se upotreba zaštitne trake gdje su potrebne tačne ili uredne linije spoja. Uklonite traku unutar vremena stvaranja pokožice. Koristiti samo kompatibilna sredstva za zaglađivanje (npr. Sika® Tooling Agent N) da bi zagladili površine spoja. Ne koristite proizvode za zaglađivanje koji sadrže otapala. Ako zaglađivanje

Sikaflex® Construction+ odradimo na suho, površina će imati strukturu kao površina betona. A ako Sikaflex® Construction+ zagladimo na mokro (koristeći kompatibilno sredstvo za zaglađivanje npr. Sika® Tooling Agent N), površina će biti glatka.

ČIŠĆENJE ALATA

Očistiti sav alat i opremu za nanošenje odmah nakon upotrebe pomoću Sika® Remover-208 i/ili Sika® TopClean T. Očvrsli/osušeni materijal se može ukloniti jedino mehaničkim putem.

DODATNI DOKUMENTI

- Sigurnosno tehnički list (SDS)
- Tabela za pred tretman lijepljenje i zaptivanje
- Izjava o metodi zaptivanje spojeva
- Izjava o metodi zaptivanje spojeva, čišćenje i renoviranje
- Tehnički priručnik zaptivanje fasada

OGRANIČENJA

- Sikaflex® Construction+ se može bojiti sa većinom konvencionalnih sistema premaza za fasade. Međutim, potrebno je prvo uraditi test kompatibilnosti (npr. prema ISO tehničkom listu: Mogućnost bojenja i kompatibilnost boje sa zaptivnim masama). Najbolji rezultati bojenja zaptivne mase se postižu kada se bojenje vrši nakon potpunog procesa stvrdnjavanja. Napomena: kruti sistemi premaza mogu da utiču na elastičnost zaptivne mase i da dovedu do pucanja sloja boje.
- Varijacija boje se može desiti uslijed izlaganju hemikalijama, visokoj temperaturi i/ili UV zrakama (posebno bijela boja). Međutim promjene u boji su samo estetske prirode i ne utiču negativno na tehničke performanse ili trajnost proizvoda.
- Ne koristiti Sikaflex® Construction+ na prirodnom kamenu.
- Ne koristiti Sikaflex® Construction+ kao zaptivnu masu za staklo, na bitumenskim podlogama, prirodnoj gumi, EPDM gumi ili drugim građevinskim materijalima koji mogu ispušтati ulja, plastifikatore ili otapala koja mogu našteti ljestvici.
- Ne koristiti Sikaflex® Construction+ za zaptivanje spojeva u i oko bazena za plivanje.
- Ne koristiti Sikaflex® Construction+ za spojeve pod pritiskom vode ili za trajno uronjene spojeve.
- Ne izlažite nestvrdnuti Sikaflex® Construction+ proizvodima koji sadrže alkohol, jer to može omesti reakciju stvrdnjavanja.

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Svi tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu proizvoda temelje se na laboratorijskim testovima. Aktuelni izmjereni podaci mogu odstupati uslijed okolnosti izvan naše kontrole.

LOKALNA OGRANIČENJA

Naglašavamo da kao rezultat specifičnih lokalnih propisa deklarisana svojstva ovog proizvoda mogu varirati od države do države. Molimo konsultujte lokalni Tehnički list proizvoda za tačan opis područja primjene.

EKOLOGIJA, ZDRAVLJE I SIGURNOST

Za informacije i savjete o sigurnom rukovanju, skladištenju i uklanjanju hemijskih proizvoda korisnicima se preporučuje konsultovati najnoviji Sigurnosno-tehnički list proizvoda u kojem su sadržani fizički, ekološki, toksikološki i drugi podaci o sigurnosti.

PRAVNE NAPOMENE

Podaci i, naročito, preporuke koje se odnose na primjenu i krajnje korištenje Sika® proizvoda, dati su u dobroj namjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava Sika®-e za proizvode koji su pravilno skladišteni, korišteni i primijenjeni pod normalnim uslovima. U praksi, razlike u materijalu, podlozi i stvarnim uslovima primjene su takve da nema garancije u odnosu na mogućnost prodaje ili pogodnosti proizvoda za određenu namjenu, niti ikakva odgovornost može nastati temeljem bilo kakvog zakonskog odnosa, temeljem zaključaka na osnovi ovih podataka ili bilo kakvih pismenih preporuka ili bilo kakvog drugog ponuđenog savjeta. Vlasnička prava trećih strana moraju se razmotriti. Sve narudžbe se prihvataju na osnovu naših važećih uslova prodaje i isporuke. Za odabrani proizvod, korisnici trebaju uvjek koristiti naše posljednje izdanje Tehničkog lista proizvoda, čiju kopiju mogu dobiti na zahtjev.

Sika BH d.o.o.

Džemala Bijedića 299
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.: 033 788 390; Fax.: 033 788 391
infoba@ba.sika.com; web: bih.sika.com

Tehnički list proizvoda

Sikaflex® Construction+
December 2019, <p> </p> 02.01
020511010000000028

SikaflexConstruction+-bs-BA-(12-2019)-2-1.pdf